



LINEA SMALTI

LINEA SMALTI

**SMALTO SINTETICO ALTA RESISTENZA
DECIMINI**

SMALTO ANTIRUGGINE GEL

SMALTO AD ACQUA

SMALTO AD ACQUA per SUPPORTI DIFFICILI

VERNICE AL FERROMICACEO

SMALTO CERAMICO POLIVALENTE

SMALTO ALTE TEMPERATURE

LINEA SMALTI INDUSTRIALI

SMALTO SINTETICO RAPIDA ESSICCAZIONE

SMALTO NITRO INDUSTRIALE

ANTIRUGGINE AI FOSFATI

GUAINA LIQUIDA

SPARTITRAFFICO

VETRIFICANTE (uso alimentare)

LINEA FONDI

FONDO ANTIRUGGINE SINTETICO

SOTTOSMALTO A SOLVENTE

SOTTOSMALTO AD ACQUA

ZINCANTE

VERNICE BITUMINOSA

LINEA LEGNO

FLATTING IMBARCAZIONI

ANTITARLO DOC PROTETTIVO DEL LEGNO

IMPREGNANTE

IMPREGNANTE AD ACQUA Finitura Cerosa

VETRIFICANTE PARQUET

CERA IN PASTA All'essenza di agrumi

TRASPARENTE ALL'ACQUA

TURAPORI ALL'ACQUA

TURAPORI NITRO

LINEA MURALE

IDROPITTURA:

TEMPERA - TRASPIRANTE

ANTIMUFFA - IDROREPELLENTE

LAVABILE SUPERCOPRENTE

QUARZO PER ESTERNI BIANCO

QUARZO EXTRAFINE PER ESTERNI

ANTIFUMO INODORE

FISSATIVO VINILICO AD ACQUA

FISSATIVO A SOLVENTE

IMPERMEABILIZZANTE (invisibile)

1

LINEA SMALTI

SMALTO SINTETICO

ALTA RESISTENZA



CARATTERISTICHE

Resa (riferita ad una mano):
10-12 mq/Lt.

Essiccazione:
Fuori polvere: **2-3 ore**
Al tatto: **8-10 ore**
In profondità: **24 ore**

Diluizione
(con acquaaragia DOC,
con Diluente Sintetico DOC):
A pennello: **max 3-4%**
A spruzzo: **5-10%**.

DESCRIZIONE

Smalto alchidico di elevata qualità. Offre alta resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici. Disponibile nella versione brillante e satinato. Ottimo il potere coprente e la durata all'esterno. Buona resistenza al graffio e al lavaggio con detergenti nell'impiego all'interno. Idoneo per applicazioni su legno, metallo, intonaco.

USO

I supporti nuovi devono essere opportunamente trattati con fondo idoneo. I supporti già verniciati devono venir sgrassati e leggermente carteggiati prima della finitura con lo smalto. Pigmenti esenti da piombo e metalli pesanti. Mescolare bene prima dell'uso.

1

LINEA SMALTI

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
BIANCO LUCIDO		 8 018086 320013 375 ml	 8 018086 320310 750 ml	 8 018086 320617 2,5 Lt
BIANCO SATINATO		 8 018086 320020 375 ml	 8 018086 320327 750 ml	 8 018086 320624 2,5 Lt
BIANCO GHIACCIO RAL 9003		 8 018086 320275 375 ml	 8 018086 320570 750 ml	 8 018086 320871 2,5 Lt
NERO LUCIDO		 8 018086 320037 375 ml	 8 018086 320334 750 ml	 8 018086 320631 2,5 Lt
NERO SATINATO		 8 018086 320044 375 ml	 8 018086 320341 750 ml	 8 018086 320648 2,5 Lt
GIALLO SEGNALE F14 RAL 1003		 8 018086 320051 375 ml	 8 018086 320358 750 ml	 8 018086 320655 2,5 Lt
BIANCOPERLA RAL 1013		 8 018086 320068 375 ml	 8 018086 320365 750 ml	 8 018086 320662 2,5 Lt

SMALTO SINTETICO

ALTA RESISTENZA



CARATTERISTICHE

Resa (riferita ad una mano):
10-12 mq/Lt.

Essiccazione:
 Fuori polvere: **2-3 ore**
 Al tatto: **8-10 ore**
 In profondità: **24 ore**

Diluizione
 (con acquaragia DOC,
 con Diluente Sintetico DOC):
 A pennello: **max 3-4%**
 A spruzzo: **5-10%**

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
AVORIO CHIARO RAL 1015		 8 018086 320075 375 ml	 8 018086 320372 750 ml	 8 018086 320679 2,5 Lt
ROSSO FUOCO RAL 3000		 8 018086 320082 375 ml	 8 018086 320389 750 ml	 8 018086 320686 2,5 Lt
ROSSO OSSIDO RAL3009		 8 018086 320099 375 ml	 8 018086 320396 750 ml	 8 018086 320693 2,5 Lt
BLU ZAFFIRO RAL 5003		 8 018086 320105 375 ml	 8 018086 320402 750 ml	 8 018086 320709 2,5 Lt
BLU CHIARO RAL 5012		 8 018086 320112 375 ml	 8 018086 320419 750 ml	 8 018086 320716 2,5 Lt
BLU TRAFFICO RAL 5017		 8 018086 320129 375 ml	 8 018086 320426 750 ml	 8 018086 320723 2,5 Lt
VERDE SMERALDO RAL 6001		 8 018086 320136 375 ml	 8 018086 320433 750 ml	 8 018086 320730 2,5 Lt

1

LINEA SMALTI

SMALTO SINTETICO

ALTA RESISTENZA



CARATTERISTICHE

Resa (riferita ad una mano):
10-12 mq/Lt.

Essiccazione:
Fuori polvere: **2-3 ore**
Al tatto: **8-10 ore**
In profondità: **24 ore**

Diluizione
(con acquaragia DOC,
con Diluente Sintetico DOC):
A pennello: **max 3-4%**
A spruzzo: **5-10%**

1

LINEA SMALTI

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
VERDE FOGLIA RAL 6002		 8 018086 320143 375 ml	 8 018086 320440 750 ml	 8 018086 320747 2,5 Lt
VERDE MUSCHIO RAL 6005		 8 018086 320150 375 ml	 8 018086 320457 750 ml	 8 018086 320754 2,5 Lt
VERDE VAGONE RAL 6007		 8 018086 320280 375 ml	 8 018086 320587 750 ml	 8 018086 320884 2,5 Lt
VERDE OSSIDO CROMO RAL 6020		 8 018086 320167 375 ml	 8 018086 320464 750 ml	 8 018086 320761 2,5 Lt
VERDE PALLIDO RAL 6021		 8 018086 320174 375 ml	 8 018086 320471 750 ml	 8 018086 320778 2,5 Lt
GRIGIO S EGALE F14 RAL 7004		 8 018086 320181 375 ml	 8 018086 320488 750 ml	 8 018086 320785 2,5 Lt
GRIGIO BASALTO RAL 7012		 8 018086 320198 375 ml	 8 018086 320495 750 ml	 8 018086 320792 2,5 Lt

SMALTO SINTETICO

ALTA RESISTENZA



CARATTERISTICHE

Resa (riferita ad una mano):
10-12 mq/Lt.

Essiccazione:
 Fuori polvere: **2-3 ore**
 Al tatto: **8-10 ore**
 In profondità: **24 ore**

Diluizione
 (con acquaragia DOC,
 con Diluente Sintetico DOC):
 A pennello: **max 3-4%**
 A spruzzo: **5-10%**

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016		 8 018086 320204 375 ml	 8 018086 320501 750 ml	 8 018086 320808 2,5 Lt
GRIGIO LUCE RAL 7035		 8 018086 320211 375 ml	 8 018086 320518 750 ml	 8 018086 320815 2,5 Lt
MARRONE TERRACOTTA RAL 8003		 8 018086 320228 375 ml	 8 018086 320525 750 ml	 8 018086 320822 2,5 Lt
MARRONE CAMOSCIO RAL 8007		 8 018086 320235 375 ml	 8 018086 320532 750 ml	 8 018086 320839 2,5 Lt
MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017		 8 018086 320242 375 ml	 8 018086 320549 750 ml	 8 018086 320846 2,5 Lt
MARRONE SCURO RAL 8022		 8 018086 320259 375 ml	 8 018086 320556 750 ml	 8 018086 320853 2,5 Lt
GIALLO OSSIDO 632		 8 018086 320266 375 ml	 8 018086 320563 750 ml	 8 018086 320860 2,5 Lt

1

LINEA SMALTI

DECIMINI



DESCRIZIONE

I Decimini sono confezioni di smalto colorato in barattolo da 125 ml.
Utili per tutte quelle piccole riparazioni o ritocchi di precisione.
La cartella colori comprende i colori RAL e alcune tinte speciali.



8 018086 303856
esp. vuoto
contenuto: 144 pz.



Conf. da 12 pz.

Conf. da 12 pz.

Conf. da 12 pz.

NERO LUCIDO



125 ml

NERO OPACO



125 ml

BIANCO LUCIDO



125 ml

VERDE RAL 6005



125 ml

BLU RAL 5003



125 ml

BIANCO OPACO



125 ml

AVORIO RAL 1015



125 ml

MARRONE RAL 8017



125 ml

BLU RAL 5012



125 ml

GIALLO RAL 1003



125 ml

ROSSO RAL 3000



125 ml

GRIGIO RAL 7004



125 ml

ORO RICCO PALLIDO



125 ml

FLATTING OPACA



125 ml

ARGENTO




125 ml

FLATTING LUCIDA



125 ml

FERROMICACEO GRIGIO MEDIO




125 ml

GIALLO OSSIDO 632



125 ml

FERROMICACEO GRIGIO ANTRACITE



125 ml

ANTIRUGGINE GRIGIO RAL 7001



125 ml

SOTTOSMALTO BIANCO OPACO



125 ml

SMALTO ANTIRUGGINE IN GEL



CARATTERISTICHE

Aspetto:
brillante - opaco
metallizzato - ferro micaceo

Essiccamento:
(fuori polvere) 3-4 ore

Sopraverniciatura:
dopo 24 ore
Per applicazioni interne:
1 mano può essere sufficiente
Per applicazioni esterne: 2 mani minimo
Resa: 1Lt. = 12-16mq per mano

DESCRIZIONE:

Smalto antiruggine gel a base di resine gliceroftaliche a struttura tissotropica.

USO:

È il prodotto ideale per la protezione anticorrosiva e decorativa del ferro. Serve per proteggere inferriate, cancellate, portoni, serrande, ringhiere, grate, recinzioni, balconate, grondaie, infissi, scaffalature, tavoli e sedie per giardini. Lo smalto è applicabile a pennello anche su superfici arrugginite. La ruggine deve essere non friabile o sfogliante. Le superfici devono essere non grasse o unte. Eventuali vecchie verniciature in via di sfogliamento, devono essere asportate.

Conf. da 6 pz.

BIANCO
BRILLANTE
N 9010



750 ml

BIANCO
OPACO
N 9010



750 ml

NERO
BRILLANTE
N 9017



750 ml

NERO
OPACO
N 9017



750 ml

GRAFITE FA
MICACEO



750 ml

GRIGIO F
MICACEO



750 ml

MARRONE B
MICACEO



750 ml

Conf. da 6 pz.

GRIGIO
SCURO
7011



750 ml

GRIGIO
P 7038



750 ml

CASTAGNA
8017



750 ml

TABACCO
8002



750 ml

AVORIO
SDN 1015



750 ml

VERDE
P 6005



750 ml

VERDE
6029



750 ml

1

LINEA SMALTI

SMALTO AD ACQUA LUCIDO

**CARATTERISTICHE:****Resa essiccazione**

riferita a 1 mano
13-15 mq/lit.

Essiccazione

Fuori polvere 30' - 60'
Sovraverniciatura 6 - 8 ore,
in profondità 24 ore

Diluizione

Nessuna per applicazioni
a pennello e rullo,
5% - 10% a spruzzo

Diluente

Acqua

Conservazione

In barattolo ben chiuso,
Teme il gelo.

DESCRIZIONE:

Smalto lucido acrilico
ad acqua, di facile applicazione,
per verniciare e proteggere
legno, ferro, muri,
pluviali in lamiera zincata,
plastica (PVC) sia all'esterno
che all'interno.
Ottimale nell'impiego
a pennello, rullo o spruzzo,
sia per l'utilizzo professionale
che per il fai da te e l'hobby.
Disponibile in 5 tinte.
Conservare in barattolo
lontano dal gelo.

1

LINEA SMALTI

✓ **NON EMANA ODORI NOCIVI**✓ **FACILMENTE LAVABILE
NON ASSORBE SPORCO**✓ **BASSO IMPATTO AMBIENTALE**✓ **IDEALE PER AMBIENTI CHIUSI**✓ **NON È INFIAMMABILE**✓ **ACRILICO AL 100%
DI RAPIDA ESSICCAZIONE**

Conf. da 6 pz.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

BIANCO PURO
RAL 9010

375 ml



750 ml



2,5 Lt

NERO PROFONDO
RAL 9005

750 ml



2,5 Lt

MARRONE CIOCCOLATO
RAL 8017

750 ml



2,5 Lt

ROSSO FUOCO
RAL 3000

750 ml



2,5 Lt

VERDE MUSCHIO
RAL 6005

750 ml



2,5 Lt

SMALTO AD ACQUA SATINATO



CARATTERISTICHE:

Resa essiccazione
riferita a 1 mano
11-13 mq/lt.

Essiccazione
Fuori polvere 30' - 60'
Sovraverniciatura 6 - 8 ore,
in profondità 24 ore

Diluizione
Nessuna per applicazioni
a pennello e rullo,
5% - 10% a spruzzo

Diluente
Acqua

Conservazione
In barattolo ben chiuso, teme il gelo.

DESCRIZIONE:

Smalto satinato acrilico ad acqua, di facile applicazione, per verniciare e proteggere legno, ferro, muri, pluviali in lamiera zincata, plastica (PVC) sia all'esterno che all'interno. Ottimale nell'impiego a pennello, rullo o spruzzo, sia per l'utilizzo professionale che per il fai da te e l'hobby. Disponibile in 8 colori pastello.

- ✓ **NON EMANA ODORI NOCIVI**
- ✓ **BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

- ✓ **FACILMENTE LAVABILE**
- NON ASSORBE SPORCO**

1

LINEA SMALTI

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
BIANCO PURO RAL 9010		 375 ml	 750 ml	 2,5 Lt
NERO PROFONDO RAL 9005		 750 ml	 2,5 Lt	
GRIGIO TEL 4 RAL 7047		 750 ml	 2,5 Lt	
BEIGE RAL 1001		 750 ml	 2,5 Lt	

SMALTO AD ACQUA SATINATO



CARATTERISTICHE:

Resa essiccazione
riferita a 1 mano
11-13 mq/lt.

Essiccazione
Fuori polvere 30' - 60'
Sovraverniciatura
6 - 8 ore,
in profondità 24 ore

Diluizione
Nessuna per applicazioni
a pennello e rullo,
5% - 10% a spruzzo

Diluente
Acqua

Conservazione
In barattolo ben chiuso, teme il gelo.

DESCRIZIONE:

Smalto satinato acrilico ad acqua, di facile applicazione, per verniciare e proteggere legno, ferro, muri, pluviali in lamiera zincata, plastica (PVC) sia all'esterno che all'interno. Ottimale nell'impiego a pennello, rullo o spruzzo, sia per l'utilizzo professionale che per il fai da te e l'hobby.
Disponibile in 8 colori pastello.

1

✓ **IDEALE PER AMBIENTI CHIUSI**

✓ **NON È INFIAMMABILE**

✓ **ACRILICO AL 100%
DI RAPIDA ESSICCAZIONE**

LINEA SMALTI

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

ALABASTRO



750 ml



2,5 Lt

AVORIO LACCA



750 ml



2,5 Lt

CANAPA



750 ml



2,5 Lt

SAHARA



750 ml



2,5 Lt

SMALTO AD ACQUA per SUPPORTI DIFFICILI



CARATTERISTICHE:

Viscosità
17"-20"TF4 a 20°C

Applicazione e Diluizione
A pennello e a rullo tal quale;
a spruzzo diluire con 5-10%
d'acqua. Mescolare bene
prima dell'uso.

Essiccazione
Fuori polvere 30 min. circa
sovraverniciatura 4-6 ore
in profondità 24 ore
Tenere il barattolo
ben chiuso. Teme il gelo.

DESCRIZIONE:

Perfetta adesione su tutti i supporti, anche su quelli più difficili.
Possiede eccezionali qualità aggrappanti e anticorrosive che
forniscono al supporto un'elevata protezione agli agenti
atmosferici.

Ideale per lamiere zincate, cemento o fibro cemento, plastica
rigida (PVC), ferro e rame.

Su zincature chiare a caldo è necessario che l'applicazione
avvenga dopo 2-3 anni dalla zincatura stessa.

✓ **SMALTO SPECIALE PER LAMIERE ZINCATE,
ALLUMINIO, FERRO, RAME, OTTONE,
CEMENTO, FIBROCEMENTO**

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
BIANCO		 8 018086 306505 750 ml	 8 018086 306598 2,5 Lt
NERO		 8 018086 306550 750 ml	 8 018086 306642 2,5 Lt
ALLUMINIO		 8 018086 306567 750 ml	 8 018086 306659 2,5 Lt
GRIGIO CEMENTO		 8 018086 306543 750 ml	 8 018086 306635 2,5 Lt
GRIGIO FERRO		 8 018086 306536 750 ml	 8 018086 306628 2,5 Lt
RAME		 8 018086 306574 750 ml	 8 018086 306666 2,5 Lt
OTTONE		 8 018086 306581 750 ml	 8 018086 306673 2,5 Lt

1

LINEA SMALTI

SMALTO AD ACQUA per SUPPORTI DIFFICILI



CARATTERISTICHE:

Viscosità

17"-20"TF4 a 20°C

Applicazione e Diluizione

A pennello e a rullo tal quale;
a spruzzo diluire con 5-10%
d'acqua. Mescolare bene
prima dell'uso.

Essiccazione

Fuori polvere 30 min. circa
sovraverniciatura 4-6 ore
in profondità 24 ore
Tenere il barattolo
ben chiuso. Teme il gelo.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

MARRONE



750 ml



2,5 Lt

VERDE



750 ml



2,5 Lt

1

LINEA SMALTI

VERNICE AL FERROMICACEO



DESCRIZIONE:

Anticorrosiva per ferro,
pittura sintetica a base di
resine alchidiche e pigmenti
anticorrosivi all'ossido
di ferromicaceo.
Prodotto unico di fondo e
tintura su metallo e legno con
elevata resistenza agli agenti
atmosferici.
Finitura ad effetto antichizzante.


Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

NERO ANTICO



750 ml



2,5 Lt

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

GRIGIO BASE



750 ml



2,5 Lt

GRIGIO ANTRACITE



750 ml



2,5 Lt

GRIGIO VERDE



750 ml



2,5 Lt

GRIGIO CHIARO



750 ml



2,5 Lt

SMALTO CERAMICO POLIVALENTE



DESCRIZIONE:

È indicato per gli impieghi più disparati, ed in particolare per ceramiche, vetro, manufatti in cemento, laminati plastici, vetroresina, formica, legno e ferro. È necessario preparare detti supporti idoneamente sgrassati e carteggiati.

USO:

Miscelare accuratamente il Componente A con il Componente B.
Lo SMALTO CERAMICO POLIVALENTE asciuga in 1-4 ore.
Ha un pot-life di 1-2 ore a 20°C.
La seconda mano è applicabile non oltre le 24 ore dall'applicazione della prima mano.
Applicare a pennello diluendo al 5-10%, a spruzzo diluendo al 10-15% con Diluente Poliuretano DOC.

Conf. da 1 pz.

BIANCO



1

LINEA SMALTI

SMALTO ALTE TEMPERATURE



CARATTERISTICHE:

Viscosità
17"-20" TF4 a 20°C.

Diluente
Acquaragia,
Diluizione
Nessuna o leggera

Essiccazione
Fuori polvere 1 ora
Secco al tatto 2 - 3 ore,
Secco in profondità 16 ore

Conservazione
In barattolo ben chiuso, teme il gelo.

DESCRIZIONE:

Smalto metallico formulato con caucciù cicizzato e pigmenti metallici selezionati dotati di elevato potere riflettente ed alta resistenza all'esterno.
In particolare, tale smalto resiste fino a 500°C ed è idoneo per la protezione di grosse strutture interne ed esterne di acciaio (serbatoi, ponti, tetti, tubazioni,...) conferendo contemporaneamente un'elevata brillantezza.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

NERO



ALLUMINIO



SMALTO SINTETICO RAPIDA ESSICCAZIONE



CARATTERISTICHE:

Viscosità
170"-180" TF4 a 20°C

Diluizione
10% - 20%

Diluente
Diluente nitro.

Essiccazione
Fuori polvere 20 min.
Secco al tatto 2-4 ore
In profondità 20 ore

Attrezzi d'uso
Spruzzo, pennello (piccole superfici).

DESCRIZIONE:

Smalto alchidico industriale a rapida essiccazione e buona brillantezza. Può essere impiegato anche per essiccazione a forno. E' formulato con pigmenti speciali che gli permettono di resistere all'azione distruttrice dei raggi UV e di mantenere inalterato il colore per lungo tempo. Particolarmente indicato per macchine agricole e industriali, gru, per strutture metalliche interne ed esterne, la dove si richiede una certa rapidità di esecuzione. E' disponibile nelle tinte RAL.

1

LINEA SMALTI

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
BIANCO LUCIDO RAL 9010		 8 018086 321010 750 ml	 8 018086 321210 2,5 Lt
BIANCO SATINATO RAL 9010		 8 018086 321027 750 ml	 8 018086 321218 2,5 Lt
NERO LUCIDO RAL 9005		 8 018086 321034 750 ml	 8 018086 321225 2,5 Lt
NERO SATINATO RAL 9005		 8 018086 321041 750 ml	 8 018086 321232 2,5 Lt
ROSSO FUOCO RAL 3000		 8 018086 321058 750 ml	 8 018086 321249 2,5 Lt
ROSSO BRUNO RAL 3011		 8 018086 321065 750 ml	 8 018086 321256 2,5 Lt

SMALTO SINTETICO RAPIDA ESSICCAZIONE



CARATTERISTICHE:

Viscosità
170"-180" TF4 a 20°C

Diluizione
10% - 20%

Diluyente
Diluyente nitro.

Essiccazione
Fuori polvere 20 min.
Secco al tatto 2-4 ore
In profondità 20 ore

Attrezzi d'uso
Spruzzo, pennello (piccole superfici).

1

LINEA SMALTI

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
BLU GENZIANA RAL 5010		 8 018086 321096 750 ml	 8 018086 321287 2,5 Lt
VERDE MUSCHIO RAL 6005		 8 018086 321089 750 ml	 8 018086 321270 2,5 Lt
VERDE RESEDA RAL 6011	 NEW	 8 018086 321072 750 ml	 8 018086 321263 2,5 Lt
AVORIO RAL 1013		 8 018086 321102 750 ml	 8 018086 321294 2,5 Lt
MARRONE CIOCCOLTO RAL 8017		 8 018086 321119 750 ml	 8 018086 321300 2,5 Lt
ARANCIO PURO RAL 2004		 8 018086 321133 750 ml	 8 018086 321324 2,5 Lt

SMALTO NITRO INDUSTRIALE



CARATTERISTICHE:

Viscosità
120±2% a 20°C.

Applicazione e Diluizione:
A spruzzo diluire 20-30% con Diluente Nitro Antinebbia.

Essiccazione
Fuori polvere: 10-15 min.
Fuori tatto: 30-40 min.
Completa: 6 ore.

DESCRIZIONE:

Vernice di finitura a rapidissima essiccazione dotata di ottime caratteristiche di durezza superficiale, buone caratteristiche estetiche e di resistenza alle comuni atmosfere industriali. Particolarmente indicato per lavori di ritocco carrozzeria, nella verniciatura di macchine utensili, tubazioni, ecc.... Il prodotto applicato produce un film semilucido.

1

LINEA SMALTI

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 4 pz.
BIANCO LUCIDO		 750 ml	 2,5 Lt
BIANCO OPACO		 750 ml	 2,5 Lt
NERO LUCIDO		 750 ml	 2,5 Lt
NERO OPACO		 750 ml	 2,5 Lt
TRASPARENTE LUCIDO		 750 ml	 2,5 Lt
TRASPARENTE OPACO		 750 ml	 2,5 Lt
ALLUMINIO RUOTE		 750 ml	 2,5 Lt

ANTIRUGGINE AI FOSFATI

RAPIDA ESSICCAZIONE



NEW

CARATTERISTICHE:

Tipologia del prodotto:

Essiccante ad aria in tempi rapidi.

Diluizione:

Con diluente sintetico esente da ragia minerale oppure con diluente nitro. Le percentuali variano da un minimo del 5% a pennello ad un massimo del 40% a spruzzo.

Intervallo per la sovrapplicazione:

Senza intervalli critici. Anche bagnato su bagnato gli assorbimenti sono molto contenuti.

Aspetto:

Satinato.

Peso specifico a +25°C gr/ml:

1500 +/- 0,050.

Viscosità:

Coppa F/4 130-140°

DESCRIZIONE:

Fondo a rapida essiccazione a base di fosfato di zinco, esente da cromati.

E' disponibile in quattro differenti colori: rosso, grigio, giallo, nero.

Serve come mano di fondo su manufatti e strutture metalliche industriali per garantire alla finitura finale pienezza, elasticità ed ancoraggio.

Molto valido in carrozzeria industriale.

MODALITÀ D'USO:

L'accurata pulizia della superficie da verniciare è determinante per il buon esito del risultato finale. Secondo le condizioni della lamiera l'esperienza dell'applicatore valuterà se sia sufficiente sgrassare con solvente o se occorre ricorrere al decapaggio o alla sabbiatura.

Lo spruzzo, con i metodi aria, airless misto aria è l'utilizzo più conforme al prodotto. Tuttavia si ottengono risultati più che buoni anche a pennello o rullo. In questi casi converrà usare un diluente sintetico lento in percentuali mai superiori al 5%.

1

LINEA SMALTI

Conf. da 12 pz.

Conf. da 4 pz.

Conf. da 1 pz.

GIALLO



375 ml



750 ml



2,5 Lt

ROSSO



375 ml



750 ml



2,5 Lt

GRIGIO



375 ml



750 ml



2,5 Lt

GUAINA LIQUIDA



DESCRIZIONE:

La GUAINA LIQUIDA è un rivestimento elastico pedonabile ideale per tutte le superfici che richiedono impermeabilizzazione e resistenza agli agenti atmosferici.

Costituisce una barriera all'acqua e ha funzione sigillante di crepe e fenditure. È adatto alla impermeabilizzazione di superfici di cemento o pannelli prefabbricati, per superfici zincate e ferrose, per murature e intonaci che presentano fessurazioni, per guaine bituminose nuove e deteriorate, per superfici in legno, per superfici piastrellate, per pavimentazioni pedonabili. Evitare l'applicazione ove ristagni l'acqua.

	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.	Conf. da 2 pz.
VERDE			
	8 018086 307014 750 ml	8 018086 307113 5 Lt.	8 018086 307168 15 Lt
ROSSO TEGOLA			
	8 018086 307007 750 ml	8 018086 307110 5 Lt.	8 018086 307151 15 Lt
GRIGIO			
	8 018086 307021 750 ml	8 018086 307120 5 Lt.	8 018086 307175 15 Lt
BIANCO			
	8 018086 307038 750 ml	8 018086 307137 5 Lt.	8 018086 307182 15 Lt
TRASPARENTE			
	8 018086 307045 750 ml	8 018086 307144 5 Lt.	8 018086 307199 15 Lt

SPARTITRAFFICO



DESCRIZIONE:

Prodotto per segnaletica stradale orizzontale. Pittura sintetica non rinfrangente. Veloce essiccazione e buona resistenza all'abrasione. Buona aderenza e facilità di applicazione, alto spessore del film prodotto applicato.

	Conf. da 6 pz.	Conf. da 1 pz.	Conf. da 1 pz.
BIANCO			
	8 018086 307601 500 ml	8 018086 307618 2,5 Lt.	8 018086 307625 25 Kg
GIALLO			
	8 018086 307656 500 ml	8 018086 307663 2,5 Lt.	8 018086 307670 25 Kg

VETRIFICANTE (uso alimentare)



CARATTERISTICHE:

Umidità relativa di applicazione

U.R. max 80%

Temperatura min. di lavorabilità

5° C

Diluizione

Nessuna pronta all'uso
(nel caso temperature elevate diluire la 1° mano con alcool etilico al 3%)

Resa

3,3,5 mq per litro (in 2 mani).

DESCRIZIONE

Smalto epidossico senza solventi bicomponente vetrificante a finitura plastica.

Per il contatto diretto con sostanze alimentari: CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE ASL.

Per la finitura di rivestimenti a spessore delle superfici interne di serbatoi in ferro, cemento destinati alla conservazione di prodotti alimentari liquidi (come vino, acquaviti, liquori, aceto) o adibiti al contenimento di acqua potabile, soluzioni saline, gasolio e olii minerali affini.

MODALITÀ D'USO

Miscelare la vernice con l'indurente nei rapporti previsti (i prodotti vengono forniti in dosi prestabilite per evitare errori di dosaggio). Preparare solo la quantità di vernice che si pensa di consumare in 30-40'.

Se il prodotto risulta troppo denso diluire con alcool etilico assoluto (non più del 3%), oppure scaldare a 60-70°C (a mezzo bagnomaria) la sola vernice prima dell'aggiunta dell'indurente. Stendere la vernice a pennello, a rullo o a spruzzo in due strati, applicando il secondo strato quando il primo è secco al tatto (entro le 12 ore e non oltre le 24 ore). Anche se l'essiccazione è praticamente conclusa dopo 48/72 ore, la resistenza chimica ottimale si ottiene dopo circa una settimana dall'applicazione.

PER SERBATOI

Preparazione di rivestimenti a forte spessore sulle superfici interne di serbatoi, in ferro o cemento, destinati alla conservazione di prodotti alimentari liquidi (come vino, acquaviti, liquori, aceto) o adibiti al contenimento di acqua potabile, soluzioni saline, gasolio e olii minerali affini.

• VETRIFICAZIONE SERBATOI IN FERRO

La superficie deve essere preparata mediante sabbiatura (grado Cs a 2,5-3) avendo cura di evitare che sulla superficie sabbiata si depositi la condensa di qualsiasi vapore, a cominciare dall'umidità dell'aria.

• VETRIFICAZIONE SERBATOI IN CEMENTO:

L'intonaco deve essere formato da una normale malta di sabbia e cemento, tirata a frattazzo, e deve avere una stagionatura di almeno 28 gg.

Intonaci vecchi devono essere accuratamente puliti in modo da eliminare tutti gli strati sporchi o sfarinati. Le strutture murarie devono inoltre essere tali da garantire ottime doti di resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed essere impermeabili a ogni infiltrazione di umidità dall'esterno verso l'interno del serbatoio.

Prima di mettere in opera i serbatoi per la conservazione dei prodotti, si deve effettuare un accurato lavaggio degli stessi con acqua calda (60/70°C) o con vapore (100°C).

1

LINEA SMALTI

Conf. da 6 pz.

Conf. catalizzatore da 6 pz.

BIANCO



1 Lt.

Conf. composta da:
BASE da 750 ml +
CATALIZZATORE
da 250 ml



3 Lt.

BASE da 3 Lt.



1 Lt.

Catalizzatore

IL PREZZO SI INTENDE A KIT
ovvero (Base + Catalizzatore)

ROSSO
OSSIDO



1 Lt.

Conf. composta da:
BASE da 750 ml +
CATALIZZATORE
da 250 ml



3 Lt.

Conf. composta da:
BASE da 3 Lt. +
CATALIZZATORE
da 1 Lt.



1 Lt.

Catalizzatore

IL PREZZO SI INTENDE A KIT
ovvero (Base + Catalizzatore)

FONDO ANTIRUGGINE SINTETICO



DESCRIZIONE:

Fondo antiruggine sintetico opaco a base di pigmenti anticorrosivi e coprenti esenti da piombo. Si applica su ferro per la protezione dalla ruggine

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
GRIGIO		 8 018086 302316 250 ml	 8 018086 302415 500 ml	 8 018086 302514 2,5 Lt
ROSSO		 8 018086 302323 250 ml	 8 018086 302422 500 ml	 8 018086 302521 2,5 Lt
ARANCIO TIPO MINIO		 8 018086 302330 250 ml	 8 018086 302439 500 ml	 8 018086 302538 2,5 Lt

SOTTOSMALTO A SOLVENTE



DESCRIZIONE:

Fondo ed intermedio riempitivo opaco per legno e muro. Dotato di buon riempimento e copertura, di facile levigatura. Applicazione a pennello e a spruzzo. Sovraverniciatura con smalti sintetici.

		Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.	Conf. da 2 pz.
BIANCO		 8 018086 302002 250 ml	 8 018086 302057 500 ml	 8 018086 302101 2,5 Lt.
MARRONE RAL 8017			 8 018086 302071 500 ml	 8 018086 302125 2,5 Lt.
VERDE TOSCANA RAL 6028			 8 018086 302064 500 ml	 8 018086 302118 2,5 Lt.

SOTTOSMALTO AD ACQUA



CARATTERISTICHE:

Viscosità
30"-35" TF8 a 20°C

Diluizione
Nessuna, max 3%

Diluyente
Acqua

Essiccazione
Fuori polvere 30'-45'
In profondità 4-6 ore

Attrezzi d'uso
Spruzzo, pennello, rullo.

DESCRIZIONE:

Pittura opaca di fondo per la preparazione di legno, intonaco, metalli e plastiche. ininfiammabile

CARATTERISTICHE

E' una pittura opaca di fondo formulata con una resina acrilica che garantisce alle superfici trattate la massima durezza, resistenza e protezione dall'invecchiamento e dalla ruggine.

Presenta elevate copertura e ottima dilatazione a pennello e si applica direttamente sui supporti in ferro, lamiera zincata, rame, ghisa, alluminio anodizzato, intonaco, legno e plastica.

Impiegabile ovunque, può fungere da smalto di finitura o sovraverniciato con uno smalto all'acqua.

MODALITÀ D'USO

Pulire bene la superficie da trattare. Applicare il prodotto tal quale o leggermente diluito sino a ricoprire la rugosità del supporto.

Il prodotto dilata da sé senza la necessità di essere ripreso.

Pertanto, stendere la prima mano verticalmente e le successive, a distanza di almeno 6 ore, orizzontalmente.

Non importa carteggiare il supporto prima di sovraverniciare.

Conservare il prodotto ben chiuso in luoghi freschi e asciutti.

Conf. da 6 pz.



500 ml

Conf. da 4pz.



2,5 Lt.

ZINCANTE

DESCRIZIONE:

Zincante monocomponente epossidico ad aria.
Prodotto a base di resine esteri epossidiche e zinco metallico ad elevato potere anticorrosivo ad essiccazione all'aria.
Particolarmente indicato per l'applicazione sull'acciaio.

Conf. da 12 pz.

Conf. da 4pz.

GRIGIO



500 ml



2,5 Lt.

VERNICE BITUMINOSA

CARATTERISTICHE:

Resa
3-4 mq allo spessore di 100 micron

Essiccazione
Fuori polvere 20-30 min
Al tatto 30' - 1 ora
In profondità, sovraverniciabile 5-6 ore

Attrezzi d'uso
Spruzzo, pennello, rullo.

Pulizia attrezzi
Diluyente sintetico

DESCRIZIONE:

Resistente agli aggressivi chimici ed idrorepellente è utilizzato per varie applicazioni industriali ed edili (serbatoi, muri perimetrali esterni, carpenteria...) per l'impermeabilizzazione e la protezione da elementi corrosivi.

USO

Mescolare bene, spazzolare il supporto per eliminare polvere e parti non aderenti, poi applicare (pennello, rullo o spruzzo) senza diluire.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 2 pz.

Conf. da 1 pz.

NERO



750 ML



2,5 Lt.



20 Lt.

FLATTING IMBARCAZIONI



CARATTERISTICHE:

BRILLANTE
Viscosità
 102"-140" TF4 a 20°C.

Peso specifico
 0,92±5%

Diluizione
 Nessuna
Diluente
 Acqua ragia

Attrezzi d'uso
 Pennello, spruzzo

Essiccazione
 Fuori polvere 2-3 ore
 Asciutto 6 ore
 In profondità 24 ore

CARATTERISTICHE:

SATINATA
Viscosità
 30"-35" TF4

Peso specifico
 0,90-0,94

Diluizione
 Nessuna
Diluente
 Acqua ragia

Attrezzi d'uso
 Pennello, spruzzo

Essiccazione
 Fuori polvere 1 ora
 Asciutto 5 ore
 In profondità 15 ore

MODALITÀ D'USO

Prima di applicare la vernice, sincerarsi che il supporto sia asciutto e senza polvere, ben carteggiato con carta abrasiva fine così da togliere il "pelo" o residui di precedenti verniciature; grasso e parti resinose vanno asportate con solvente, come pure vanno risanate le zone deteriorate da insetti o funghi. Mescolare bene il prodotto e stendere 2 o 3 mani, a temperature comprese tra 5 e 35 °C direttamente su legno vivo o pretrattato con l'impregnante. Richiudere il contenitore dopo l'uso e tenere in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

DESCRIZIONE

VERNICE PROTETTIVA PER LEGNO.
 FINITURA BRILLANTE E SATINATA. PER
 ESTERNI ED INTERNI.

Finitura brillante:

Vernice per legno il cui film si presenta lucido e trasparente.
 Formulato speciale per supporti in legno esposti ad ambienti particolarmente aggressivi.

Finitura satinata:

Flatting trasparente a finitura satinata formulata per supporti in legno esposti ad ambienti particolarmente aggressivi.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

LUCIDA



SATINATA



ANTITARLO DOC PROTETTIVO DEL LEGNO



DESCRIZIONE

La purezza assoluta dei componenti, la serietà ed il rigido controllo della sua produzione, il continuo ed attento monitoraggio da parte dei suoi più qualificati utilizzatori (i più prestigiosi nomi nell'ambito della problematica della Conservazione e Restauro dei manufatti lignei) assicurano all'antitarlo DOC la qualifica quale migliore risposta e miglior difesa biotica nei confronti delle strutture lignee, salvaguardando nel contempo anche tutti gli aspetti tossicologici nei confronti delle persone e dell'ambiente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Inodore - incolore
 No gas nocivi - no allergie
 non corrosivo per metalli e leghe
 non aggride colle o vernici
 non altera i rivestimenti di tessuto o carta
 rende il legno idrorepellente
 in 24 ore penetra nel legno per 50 cm
 Temperatura di lavorazione
 tra -20°C e + 50°C
 non è infiammabile

**SPRAY ML 400**

Grande efficacia e praticità, con la cannuccia in dotazione è possibile iniettarlo direttamente nei fori.

La bomboletta è stata studiata per permettere l'uso anche capovolta così da poter raggiungere i punti più difficili.



PRESIDIO MEDICO
 CHIRURGICO
 AUTORIZZATO
 DAL MINISTERO
 DELLA SALUTE

Conf. da 1 pz.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 12 pz.



IMPREGNANTE

DESCRIZIONE

IMPREGNANTE LEGNO

Impregnante a solvente, protettiva e conservante del legno, penetra profondamente nei pori del legno esercitando un'azione attiva nel tempo, favorendo l'adesione delle mani successive. Colora il legno in trasparenza valorizzandone la venatura. Applicazione con pennello in setola naturale, a spruzzo o immersione. Disponibile in 12 tinte legno

IMPREGNANTE LEGNO FINITURA CEROSA

Finitura a solvente ad aspetto setato, resistente agli agenti atmosferici, alta protezione ai raggi UV. Forma uno strato protettivo non sfogliante, con alto grado di idrorepellenza, regola la traspirazione dell'umidità esaltando l'aspetto estetico del manufatto. Applicazione a pennello con setole naturali, a spruzzo o immersione.



CARATTERISTICHE

Resa (rif. a una mano):

Impregnante legno 8-10 mq/L.

Impregnante legno a finitura cerosa 12-14 mq/L

Essiccazione:

Impregnante legno

3 ore al tatto, 12 in profondità

Impregnante legno fin. cerosa

3 - 4 ore al tatto, 24 ore in profondità

Diluizione:

Impregnante legno non necessaria

Impregnante legno fin. cerosa a pennello 5-10%, a spruzzo 10 - 15%

Diluente: Acquaragia o diluente sintetico

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

Conf. da 1 pz.



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

NOCE



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

QUERCIA



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

NOCE CHIARO



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

ROVERE



750 ml



2,5 Lt




16 Lt.

ULIVO



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

NERO EBANO

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

Conf. da 1 pz.



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

DOUGLAS



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

MOGANO



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

CASTAGNO



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

TEAK



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

CILIEGIO



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

PALISSANDRO



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

FINITURA CEROSA TRASPARENTE



750 ml



2,5 Lt



16 Lt.

TRASPARENTE

1

LINEA SMALTI

* disponibile nella confezione da 16 litri solo su richiesta

La parte del codice EAN evidenziata in giallo identifica il prodotto attraverso il suo CODICE DOC. Scrivere quel numero se impossibilitati ad usare il lettore dei codici a barre.

IMPREGNANTE AD ACQUA

Finitura Cerosa



DESCRIZIONE

IMPREGNANTE AD ACQUA

Impregnante idrodiluibile ideale per essere utilizzato in luoghi chiusi. Svolge un'azione protettiva contro l'attacco dei funghi dell'azzuramento e distruttore del legno in esterno.

Colora in trasparenza valorizzando la venatura del legno, penetra in profondità favorendo l'adesione delle mani successive.

Applicabile con pennello in setola acrilica, a spruzzo. Disponibile trasparente ed in 8 tinte legno.

IMPREGNANTE AD ACQUA FINITURA CEROSA

Impregnante idrodiluibile tissotropico, di finitura, ad aspetto setato ideale per ambienti chiusi, resistente agli agenti atmosferici con alta protezione ai raggi UV. Forma un strato protettivo elastico, non sfogliabile, con alto grado di idrorepellenza, regola la traspirazione dell'umidità, esalta l'aspetto estetico, resiste al blocking. Applicazione con pennello a setola acrilica, a spruzzo.

Disponibile trasparente ed in 8 tinte legno.

CARATTERISTICHE

Resa (rif. a una mano):

Impregnante ad acqua 7-8 mq/L.

Impregnante ad acqua a finitura cerosa 9-10 mq/L

Essiccazione:

Impregnante ad acqua 30-35 min. al tatto, 18-20 min. in profondità

Impregnante ad acqua fin. cerosa 30-35 min. al tatto, 15-18 ore in profondità

Diluizione:

Impregnante ad acqua non necessaria per applicazione a pennello, 5-10% a spruzzo

Impregnante ad acqua fin. cerosa non necessaria per applicazione a pennello, 5-10% a spruzzo

Diluente: Acqua

1

LINEA SMALTI

Conf. da 6 pz. Conf. da 2 pz. Conf. da 1 pz.



TRASPARENTE (no fin. cerosa)



TEAK



CASTAGNO

Conf. da 6 pz. Conf. da 2 pz. Conf. da 1 pz.



TRASPARENTE



NOCE



QUERCIA



NOCE CHIARO



NERO EBANO



DOUGLAS



MOGANO

* disponibile nella confezione da 16 litri solo su richiesta

VETRIFICANTE PARQUET

Vernice all'acqua trasparente

NEW



DESCRIZIONE

VETRIFICANTE PARQUET

nella versione
trasparente LUCIDA o
trasparente SATINATA,
è un prodotto verniciante
all'acqua per la manutenzione
della casa, di facile impiego
per rinnovare e proteggere il legno:
parquet e infissi - porte - mobili
perlinature e qualsiasi supporto
in legno all'interno.
Il film essiccato è: non
ingiallente, resiste ai lavaggi
con i normali detersivi;
(non resiste ad alcali, acidi e solventi).

CARATTERISTICHE

Applicazione:

a pennello (tipo piatto a setole sintetiche)
a rullo, a spruzzo (pressione 3-4 atm. ugello 1,5)

Finitura:

lucida o satinata

Diluizione:

pronta all'uso per applicazioni a pennello
se necessario diluizione massima 5% con acqua.
Per applicazioni a spruzzo 5/10% con acqua.
Non usare solvente.

Resa:

(due mani di prodotto) 8/10 MQ. per litro

Pulizia attrezzi:

subito dopo l'uso con acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO

Non applicare con temperature inferiori a 15°C e con umidità dell'aria superiore all'80%. Mescolare bene prima dell'uso e richiudere con cura il barattolo. Il supporto deve essere pulito, asciutto e sgrassato, va quindi carteggiato e spolverato. Applicare 2-3 mani di VETRIFICANTE PARQUET a distanza di 4-5 ore avendo cura di carteggiare leggermente la superficie con carta fine tra una mano e l'altra. In particolare, dopo 12 ore il pavimento è calpestabile con attenzione. Dopo circa una settimana il film raggiunge la definitiva durezza e resistenza.

	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.
LUCIDA	 750 ml	 2,5 Lt
SATINATA	 750 ml	 2,5 Lt

1

LINEA SMALTI

CERA IN PASTA

All'essenza di agrumi

NEW



CARATTERISTICHE TECNICHE

È una miscela di cere purissime
tra le quali la carnauba e cere vergini d'api.
Dispersa in essenza purissima di agrumi
che le conferisce una eccezionale
applicabilità ed un gradevole profumo.
Conferisce al legno un aspetto naturale
ravvivandone la caratteristica bellezza
delle venature svolgendo un'azione nutritiva.

APPLICAZIONE

Stendere un piccolo strato di
cera con un panno asciutto;
dopo circa 10 minuti lucidare
con un panno morbido e se
necessario ripetere l'operazione
una seconda volta.

	Conf. da 12 pz.
NEUTRA	 400 ml
NOCE CHIARO	 400 ml
NOCE SCURO	 400 ml

TRASPARENTE ALL'ACQUA

Vernice lucida e satinata

NEW**DESCRIZIONE**

Vernice all'acqua per finiture nel rispetto dell'ecologia ambientale. È disponibile nella versione lucida e satinata. Normalmente trova impiego nella protezione del legno con ottima resistenza all'esterno.

Non sfoglia e non ingiallisce. Tuttavia può essere utilizzato sui più svariati materiali di supporto, anche su superfici trattate a smalto per aumentarne la brillantezza e l'uniformità.

CARATTERISTICHE

Monocomponente essiccante ad aria

Diluizione: 5-10% con acqua in volume

Aspetto: lucida o satinata

Peso specifico a +25°C gr/ml:
1000 + - 0,010

Viscosità: coppa F/4 110" a +25°C

Residuo secco: 50% (medio) in peso

Tempo di essiccazione: fuori polvere 15/20 minuti, al tatto 1h circa, in profondità 5/6 ore

1**MODALITÀ D'USO**

Di facilissima applicazione con le più svariate tecnologie (spruzzo, pennello, rullo). Si raccomanda di non applicare a temperature inferiori agli 8°C o su supporti molto freddi per condizioni ambientali. Oltre all'allungamento dei tempi di essiccazione si corre il rischio di rovinare con colature o insaccature la pellicola.

Il prodotto non è pericoloso. Esente da etichettature ai sensi delle direttive CEE.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

LUCIDA

750 ml



2,5 Lt

SATINATA

750 ml



2,5 Lt

TURAPORI ALL'ACQUA

Fondo opaco carteggiabile

**NEW****DESCRIZIONE**

Turapori per manufatti di legno, ecologico, esente da solventi, inodore. Utile per omogeneizzare e uniformare le superfici di legno di qualsiasi qualità per prepararle alla successiva finitura sia con prodotti all'acqua che al solvente. Può essere usato con buoni risultati anche in sistemi automatici di verniciatura industriale.

CARATTERISTICHE

Essiccante ad aria. Monocomponente.

Diluizione: il prodotto è fornito pronto all'uso.

Aspetto: Pellicola semiopaca, trasparente.

Peso specifico a +25°C gr/ml:
1,020 +/- 0,005.

Residuo secco: superiore al 45%.

Tempo di essiccazione:
Entro 30-45 minuti, a temperatura superiore a 10°C.

Resa teorica: 10/12 m²/litro.

Sovrapposizione: Attendere almeno 1h.

MODALITÀ D'USO

Il turapori all'acqua garantisce una perfetta penetrazione nelle fibre del legno con qualsiasi modalità applicativa. Pennello, rullo, spruzzo, immersione danno sempre ottimi risultati di penetrazione e consolidamento del manufatto e una totale eliminazione della peluria caratteristica del legno. Carteggiando opportunamente la superficie dopo la completa essiccazione del turapori. Il prodotto non è pericoloso esente da etichettatura ai sensi delle direttive C.E.E.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.



750 ml



2,5 Lt

TURAPORI NITRO

DESCRIZIONE

Tutte le volte che si intende verniciare una superficie di legno mai trattata in precedenza. Qualsiasi tipo di finitura monocomponente si intenda in seguito adattare sarà sempre opportuno compattare il legno chiudendo i pori e rivestendo i filamenti fibrosi sollevati dalla piallatura che in seguito verranno facilmente eliminati con una semplice carteggiatura a secco.

CARATTERISTICHE

Monocomponente. Essiccante ad aria.

Diluizione: Esclusivamente con solvente nitro di qualità nell'ordine del 30-40%.

Quando sia necessaria una penetrazione profonda, una prima ripresa sarà meglio applicarla diluita al 50-60% e oltre.

Intervallo per la sovrapplicazione:

Tra una ripresa e la successiva meglio aspettare 2-3 ore per non intrappolare tra gli strati residui di solvente non evaporato che ritarderebbero la carteggiatura.

Aspetto: Semiopaco lattiginoso.

Peso specifico a +25°C gr/ml:
0,980 +/- 0,020.

Viscosità: Coppa F/4 120" a 25°C.

Residuo secco: superiore al 45%.

Tempo di essiccazione:

Entro 30-45 minuti, a temperatura superiore a 10°C.

Resa teorica: 10/12 m²/litro.

NEW

MODALITÀ D'USO

Trattandosi di legno nuovo non ci sono particolari accorgimenti da osservare. Se il legno era stato precedentemente verniciato converrà riportarlo a poro aperto con una attenta raschiatura meccanica e poi trattare il supporto come nuovo. Si può applicare tanto a pennello quanto a spruzzo, l'essenziale è che il prodotto arrivi sul supporto ben bagnato e uniforme per avere la certezza che l'isolamento sia corretto e consistente.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.



750 ml



4 Lt

1

LINEA SMALTI

LINEA MURALE IDROPITTURA

TEMPERA



DESCRIZIONE:

Idropittura murale per pareti interne, buona copertura, adatta anche per uso airless.



2,5 Lt.



5 Lt.



14 Lt.

TRASPIRANTE



DESCRIZIONE:

Idropittura murale traspirante, per pareti interne, con buon punto di bianco, semilavabile, resistente allo sfregamento.



2,5 Lt.



5 Lt.



14 Lt.

IDROPITTURA

ANTIMUFFA

**DESCRIZIONE:**

La pittura, di rapida essiccazione, è atossica, esente da ammoniaca e formaldeide, non presenta odori sgradevoli ed è di facile applicazione sia per l'utilizzo professionale che per il fai da te.

Idropittura traspirante antimuffa si distingue per le spiccate caratteristiche di copertura, bianchezza e resistenza allo sfregamento, con formula antimuffa - antialga a protezione totale. La buona raffinatezza rende la pittura particolarmente indicata anche per l'applicazione con apparecchiatura airless oltre che a rullo o pennello.



4 Lt. - BASE A



14 Lt. - BASE A

1

LINEA SMALTI

IDROREPELENTE

**DESCRIZIONE:**

Idropittura murale traspirante idrorepellente per pareti interne, lavabile, aspetto liscio-opaco



2,5 Lt.



5 Lt.



14 Lt.

LAVABILE SUPERCOPRENTE

**CARATTERISTICHE:****Essiccazione**

a 20°C fuori polvere 30 - 1h circa, in profondità 8-16 ore

Consumo

0,110 - 0,130 lt/mq per mano

Peso specifico

1,635 ± 10

Colore Bianco

Resa 4 mq./lt circa a 2 mani

DESCRIZIONE:

Idropittura che si presta ad un impiego universale per la tinteggiatura di interni in edilizia sia civile che industriale.

E' quindi particolarmente indicata su intonaci civili, cementi preconfezionati, vecchie pitture in dispersione purchè non sfarinati; per la tinteggiatura di camere, soggiorni, magazzini, complessi edilizi industriali ecc..



14 Lt.

QUARZO PER ESTERNI BIANCO



CARATTERISTICHE:

Essiccazione a 20° C:
Fuori polvere 1 ora circa
in profondità 8-12 ore

Consumo:
0,120 - 0,140 lt/mq per
mano a seconda del
supporto.

Peso specifico:
1,713 kg/lt.

Colori: Bianco.

Residuo secco: 75%

PH: circa 8

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture o parti di intonaco non ben aderenti. Applicare su pareti sane, asciutte e pulite. Risanare preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. Su superfici sfarinanti di intonaco o su vecchie pitture assorbenti applicare una prima mano di **fissativo acrilico all'acqua Mood**, su precedenti tinteggiature poco assorbenti applicare **fissativo consolidante per esterni a solvente Mood**, al fine di impregnare e consolidare il supporto. Stuccare eventuali crepe e fessure e rasare le imperfezioni ed attendere 12-48 ore; su superfici con problematiche più ampie e difficili da risolvere preparare il supporto. Applicare quarzo per esterni con pennello o rullo in due o tre mani a distanza di 8-12 ore tra una mano e l'altra. Diluire con acqua (in volume) prima dell'applicazione al 20-25% per la prima, 10-15% per la seconda mano.

DESCRIZIONE:

Pittura murale riempitiva al quarzo per la finitura di facciate esterne e la preparazione di fondi su pareti interne, formulata con resine sintetiche in dispersione acquosa, farine di quarzo selezionate, biossido di titanio e/o pigmenti resistenti alla luce, additivi atti a garantire la facilità di applicazione e una buona proprietà battericida - fungicida. I quarzi che la compongono ne favoriscono l'adesione al supporto, migliorandone la resistenza e la copertura anche su superfici non perfettamente lisce e omogenee.

CAMPI D'IMPIEGO:

Data l'economicità e praticità d'impiego **quarzo per esterni** trova impiego per la decorazione di facciate esterne, terrazzi, balconi, cornicioni e altri elementi architettonici su intonaco e calcestruzzo in complessi residenziali e industriali di ampie superfici. E' ideale anche all'interno come fondo di collegamento prima dell'applicazione di altre pitture quando si voglia migliorare uniformità di aspetto, riempimento, adesione al supporto. **Quarzo per esterni** si può applicare, previa adeguata preparazione del supporto, su intonaco civile, vecchie pitture murali, calcestruzzo, cartongesso, intonaci a scagliola, legno, ecc...



4 Lt.



14 Lt.

QUARZO EXTRAFINE PER ESTERNI



CARATTERISTICHE:

Resa teorica
(riferita ad 1 mano):
6-8 mq/litro

Essiccazione
Fuori polvere 1 ora circa
in profondità 8-12 ore

Diluizione
A pennello - rullo:
1° mano 30-40%
2° mano 10-20%
Diluyente: Acqua

DESCRIZIONE:

Pittura riempitiva a base di quarzo fine, per la protezione e finitura decorativa di facciate e pareti esterne, formulata con resine sintetiche in dispersione acquosa, farine di quarzo selezionate, biossido di titanio e/o pigmenti resistenti alla luce, additivi atti a garantire la facilità di applicazione e una buona protezione all'attacco batterico. Dotato di buona resa e copertura, è resistente agli agenti atmosferici ed all'usura. I quarzi che lo compongono ne favoriscono l'adesione al supporto, migliorandone la resistenza e la copertura anche su superfici non perfettamente lisce od omogenee.

EXTRAFINE



4 Lt.



14 Lt.

EXTRAFINE - BASE A



750 ML



4 Lt.



14 Lt.

EXTRAFINE - BASE B



750 ML



4 Lt.



14 Lt.

EXTRAFINE - BASE C



750 ML



4 Lt.



14 Lt.

ANTIFUMO INODORE



CARATTERISTICHE

**Rapidità di essiccazione -
Ottima copertura - Antimacchia**

Resa teorica

(riferita ad 1 mano):
8 mq/litro

Peso specifico

1,38+/-5%

Essiccazione

In profondità: 24 ore

Diluizione

Pennello/ruolo 3-8%
Spruzzo 10-15%

Diluente

Acquaragia dearomatizzata
Isoparaffinico

Attrezzi d'uso

Pennello
A spruzzo
Rullo di lanetta

DESCRIZIONE

Pittura a base di resine Pliolite. Elimina in modo definitivo le macchie di fumo, di fuliggine e di nicotina evitando il riaffioramento degli aloni.

E' particolarmente indicato per locali dove maggiormente si manifesta il problema come: bar, pizzerie, cucine e pareti vicino a termosifoni o caminetti, etc...

MODALITA' D'USO

DILUIRE secondo le indicazioni e mescolare bene
APPLICANDO direttamente sulle pareti annerite dal fumo, dalla fuliggine o dalla nicotina. Due mani di prodotto distanziate 24 ore l'una dall'altra assicurano un risultato ottimale.

Conf. da 6 pz.



750 ml

Conf. da 2 pz.



2,5 Lt.

Conf. da 1 pz.



16 Lt.

1

PREPARAZIONE SUPPORTO

Pulire dalla polvere ed applicare direttamente assicurandosi che le pitture preesistenti siano ben ancorate.

Eventuali pitture non ben aderenti devono essere rimosse raschiando o lavando a fondo.

Pulizia attrezzi con Solvente sintetico prima che si secchi la vernice.

LINEA SMALTI

FISSATIVO VINILICO AD ACQUA



DESCRIZIONE:

Fissativo vinilico è un fissativo di fondo all'acqua impregnante e consolidante a base di un legante vinilico in dispersione acquosa e additivi specifici atti a conferire proprietà di penetrazione, consolidamento e buona capacità di idrorepellenza. Non è filmogeno e quindi pur donando ottime proprietà di consolidamento ed un buon grado di idrorepellenza al supporto sul quale viene applicato, non crea ostacolo alla permeabilità del vapor.

Non ha effetti tossici, non è infiammabile, resistente alle sostanze alcaline, è pronto all'uso.

IMPIEGO

Vinilico ottimale quale impregnante, consolidante di fondo all'interno su intonaco, calcestruzzo, gesso, cartongesso, rasature a stucco, pietra e tutti i materiali edili che presentano un buon grado di assorbimento e porosità.

Particolarmente indicato per ambienti alimentari e locali pubblici non essendo tossico ne emanando cattivi odori. Idoneo anche su intonaci friabili e vecchie pitture sfarinanti.

APPLICAZIONE

Rimuovere eventuali parti friabili o in fase di distacco mediante spazzolatura e raschiatura. Eliminare eventuali tracce di muffa con Antimuffa DOC.

Il Fissativo va diluito con acqua al momento dell'uso in rapporto 1:5.

Applicare il prodotto, dopo averlo mescolato, a pennello o rullo, avendo cura durante l'applicazione di saturare bene la superficie.

Per pareti molto assorbenti o particolarmente friabili si consiglia una seconda mano dopo 2-3 ore.

L'applicazione di successivi prodotti di finitura va eseguita dopo almeno 4-5 ore. Lavare subito dopo gli attrezzi con acqua.

Conf. da 12 pz.



1 Lt.

Conf. da 1 pz.



5 Lt.

FISSATIVO A SOLVENTE



DESCRIZIONE:
Fissativo protettivo consolidante acrilico a base di resine Pliolite. Indicato all'esterno per la protezione di pietre, mattoncini, eternit, oppure per l'impermeabilizzazione di terrazzi e pavimenti soggetti ad infiltrazioni d'acqua. Viene impiegato anche come fissativo murale, all'esterno e all'interno, su intonaci a cemento, calce, gesso (nuovi o precedentemente tinteggiati) prima della applicazione di pitture murali o rivestimenti plastici. Aspetto satinato. E' pronto all'uso.

Conf. da 12 pz.



750 ml

Conf. da 3 pz.



5 Lt.



25 Lt.

IMPERMEABILIZZANTE (invisibile)



CARATTERISTICHE

Aspetto del film essiccato:
incolore, naturale.

Consumo:
200-400 ml/mq.

Peso specifico:
0,790 +/- 10g/l

Residuo secco:
9 - 0,1%

Solvente (per il prodotto secco):
acquaragia minerale.

DESCRIZIONE

Impermeabilizzante invisibile protegge tutti i materiali porosi e assorbenti e le pitture minerali dall'azione degradante dell'acqua penetrando in profondità senza formare pellicola e quindi senza alterare l'aspetto e le caratteristiche del materiale su cui viene applicato. Il principio attivo che lo compone, i polisilossiani, lo differenzia da altri prodotti analoghi quali siliconi, sterrati di alluminio o di zinco, acrilici, perchè riveste la microporosità della materia formando una particolare struttura cellulare che non consente il passaggio dell'acqua ma lascia permeare l'aria, quindi "respira"; ha una durata di gran lunga superiore ad altri prodotti simili, non altera l'aspetto, è sopravvivenibile; il solvente in cui è disciolto è dearomatizzato quindi "inodore".

Impermeabilizzante invisibile contrasta in modo significativo la migrazione delle soluzioni saline, dall'interno verso l'esterno, presenti nei supporti su cui viene applicato.

CAMPI DI IMPIEGO

Impermeabilizzante invisibile è particolarmente indicato per proteggere e impermeabilizzare mattoni, pietre, cemento, cotto, tende, teloni, terrazzi, pitture murali assorbenti (in particolare calce e silicati), fermare il fastidioso problema delle efflorescenze dei sali nelle murature, senza modificare l'aspetto del supporto e la permeabilità al vapore acqueo, ma riducendo oltre il 90% l'assorbimento capillare dell'acqua.

MODALITÀ D'USO

Impermeabilizzante invisibile è pronto all'uso. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita, assorbente. Spazzolare le presenze superficiali di sali, risanare eventuali presenze di muffe e muschio. Applicare con pennello o spruzzo a bassa pressione sulla superficie in modo ben saturo in due passate sovrapposte.

Nel caso venga applicato come base prima di tinteggiare, sopra tinteggiature esistenti o come trattamento antisale diluire il prodotto fino a 1:1 con Acquaragia Indodure DOC. L'effetto perlante idrorepellente sviluppa la sua massima efficacia solo dopo qualche giorno.

conf. da 12 Pz.



750 ml

conf. da 3 Pz.



5 Lt.

formula SW

conf. da 1 Pz.



25 Lt.

1

LINEA SMALTI

NOTE